



CAP CHIOECHES

PLANTA DE NFU
Camino de la Vega Parcela 65/2
Polígono Industrial La Vega
19160 Chioeches (Guadalajara)

FICHA TÉCNICA ECO RUBBER PARK GR2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		Caucho vulcanizado procedente de granulación de neumáticos										
GRANULOMETRIA		2 - 4 mm										
DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA - UNE-EN 933-1:2012												
TAMIZ (mm)	% PASA	Distribución granulométrica <table><thead><tr><th>Tamiz (mm)</th><th>% Pasa</th></tr></thead><tbody><tr><td>4</td><td>95-100%</td></tr><tr><td>3,15</td><td>80-100%</td></tr><tr><td>2,5</td><td>0-50%</td></tr><tr><td>2</td><td>0-20%</td></tr></tbody></table>	Tamiz (mm)	% Pasa	4	95-100%	3,15	80-100%	2,5	0-50%	2	0-20%
Tamiz (mm)	% Pasa											
4	95-100%											
3,15	80-100%											
2,5	0-50%											
2	0-20%											
4	95-100%											
3,15	80-100%											
2,5	0-50%											
2	0-20%											
PARÁMETRO	MÉTODO DE ENSAYO	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES									
Contenido en materiales ferromagnéticos	CEN/TS 14243:2010 ⁽¹⁾	% Peso	< 0,05									
Contenido en materiales textiles	CEN/TS 14243:2010	% Peso	< 0,25									
Contenido otras impurezas	CEN/TS 14243:2010	% Peso	< 0,25									

(1) Masa mínima de muestra a analizar: 500g